

FINNFOAM EPS 100

EN13163:2013 + A1

Propiedad	Producto	Unidad	Norma
Resistencia a la compresión (10% deformación)	100	Kpa	EN 826
Densidad nominal	20 (±9%)	Kg/m ³	EN 1602
Conductividad térmica	0,036	W/m*k	EN 13164 EN 12667 EN 12939
Reacción al fuego	E	Euroclase	EN 13501-1
Dimensiones			
Espesor (1)	10 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60 70 - 80 - 100 (1)	mm	
Largo x ancho (1)	1000 x 500	mm	
Acabado de la superficie	LISO		
Esquadra	±1	mm/m	EN 824
Tolerancia de espesor	±1	mm	EN 823
Tolerancia de ancho	±1	mm	EN 822
Tolerancia de largo	±2	mm	EN 822
Acabado lateral			
Aplicación recomendada	Muros / Paredes		

(1) Otras medidas bajo demanda.



Espesores	20	30	40	50	60	80	100
Largo	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

EPS

Planchas/Paquete	60	40	30	24	20	14	12
Paquetes/pallet	5	5	5	5	5	5	5
m ² / paquete	30,00	20,00	15,00	12,00	10,00	7,00	6,00
m ³ / paquete	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,560	0,600